STD 65 адаптерная монтажная пена с увеличенным выходом, всесезонная, выход до 65л, 800мл.

41134

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2025.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Однокомпонентная полиуретановая бытовая всесезонная пена

Однокомпонентная, готовая к использованию полиуретановая пена с трубкой-аппликатором для различных строительных применений, например, заполнение отверстий, уплотнение швов и проходов, термическая и звуковая изоляция. Пена хорошо расширяется по объему, эффективно заполняя пустоты. Хорошие клеящие свойства позволяют использовать ее для приклеивания подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д. Хорошо сцепляется с большинством материалов, таких как дерево, бетон, камень, штукатурка, металл, ПВХ и полистирол.



Основные преимущества

- Подходит для использования в любое время года, -10...+30 °C
- Хорошее расширение по объему для эффективного заполнения
- Хорошие клеящие свойства
- Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели

Сферы применения

- Заполнение отверстий
- Изоляция проходов
- Приклеивание подоконников и откосов, деталей из гипсокартона и т. д.
- Уплотнение тепло- и звукоизоляционных плит
- Уплотнение и соединение швов
- Уменьшение влияния термических мостиков

Инструкция по применению

Температура применения

Температура воздуха во время применения: -10...+30 °C.
Температура баллона во время применения: +10...+25 °C, наилучшие результаты достигаются при +20 °C.
Перед началом работы при низких температурах баллон с пеной следует нагреть водой или воздухом (макс. +30 °C).

Подготовка поверхности

Удалите пыль, отставшие частицы и жир с поверхностей. Увлажнить сухие и пористые поверхности (при плюсовых температурах), чтобы обеспечить лучшие результаты. Защитите прилегающие поверхности бумагой, пластиковой пленкой или другим подходящим материалом.

Метод нанесения

Держите баллон с пеной в вертикальном положении. Прикрутите аппликатор (трубку) к клапану баллона с пеной. Интенсивно потрясите баллон (как минимум 20 раз). Для нанесения расположите баллон вверх дном и нажмите на спусковой крючок аппликатора. Используйте спусковой крючок аппликатора, чтобы регулировать выход пены.

Очистка

Незатвердевшую пену можно удалить ацетоном, затвердевшую пену – механическими средствами.

Произведено в РФ по технической документации "KRAFTOOL I/E GMBH",
Германия, Бёблинген, Отто-Лилиенталь 25 компанией ЗАО "ЗУБР ОВК"
Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, А/Я 36. Уполномоченная
организация по вопросам качества на территории РФ ООО "КРАФТУЛ"
123247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.

STD 65 адаптерная монтажная пена с увеличенным выходом, всесезонная, выход до 65л, 800мл.

41134

Технические данные

Свойства	Значение	Единица
Поверхностное высыхание (Feica TM 1014)	8-12	минута
Можно резать (полоска пены 30 мм, Feica TM1005)	55-60	минута
Полное затвердение в шве (+23 °C)	до 16	ч
Полное затвердение в шве (+5 °C)	до 32	ч
Давление отверждения (Feica TM 1009, увлажненные поверхности)	<10	кПа
Вторичное расширение (Feica TM 1010)	до 150	%
Плотность в шве (TM 1002)	21-25	кг/м3
Стабильность размеров (Feica TM 1004, увлажненные поверхности)	<10	%
Температурная устойчивость затвердевшей пены	-50...+90	°C
Класс огнестойкости затвердевшей пены (DIN 4102-1)	B3	
Сопротивление разрыву (Feica TM 1018)	>0,105	МПа
Прочность при сжатии, при 10%-ной деформации (Feica TM 1011)	>0,030	МПа
Прочность на сдвиг (Feica TM 1012, увлажненные поверхности)	>0,045	МПа
Теплопроводность (EN 12667, TM 1020)	0,033	Вт/(м·К)
Коэффициент звукопоглощения Rst,w (EN ISO 10140)	60	дБ
Паропроницаемость (EN 12086)	<0,04	мг/(м·ч·Па)
Выход пены (Feica TM 1003, уровень наполнения баллона 750 мл)	До 34	л

Приведенные параметры были получены при температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%, если не указано иное. Данные значения могут варьироваться в зависимости от факторов окружающей среды, таких как температура, влажность и тип оснований.
Производитель использует методы испытаний, одобренные FEICA и предназначенные для обеспечения понятных и воспроизводимых результатов испытаний, обеспечивая клиентам точное представление о характеристиках продукта. Методы тестирования FEICA OCF доступны на сайте: http://www.feica.eu/our-industry/pu-foam-ocf.aspx. FEICA является международной ассоциацией, представляющей европейскую промышленность клеев и герметиков, в том числе производителей однокомпонентных пен. Дополнительная информация: www.feica.eu.

Условия хранения и срок годности

Гарантийный срок хранения составляет 18 месяцев с даты изготовления при хранении в закрытой упаковке в прохладном и сухом месте при температуре от +5 до +30 °C. Баллоны рекомендуется хранить в первичной упаковке в вертикальном положении во избежание блокирования выпускного клапана. Баллоны с пеной нельзя хранить при температуре выше
+50 °C, вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами. Максимально допустимая отрицательная температура при транспортировке и хранении товара -20°C. Максимально допустимый срок хранения при максимально допустимой отрицательной температуре 25 дней. Максимальное кол-во циклов заморозка/разморозка 5 раз.

Ограничения

Пена не прилипает к тефлоновым, полиэтиленовым и силиконовым поверхностям. Затвердевшая пена чувствительна к ультрафиолетовому излучению и прямому солнечному свету и поэтому должна быть покрыта подходящим непрозрачным герметиком, шпаклевкой, краской или другим материалом.
Элементы легкой конструкции должны быть прочно зафиксированы перед нанесением пены вследствие ее высокого вторичного расширения.

Требования безопасности

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях. Не курить во время нанесения! При необходимости использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в местах, недоступных для детей. Для получения дополнительной информации см. этикетку и паспорт безопасности продукта (SDS).

ТУ 2257-002-75250499-2011

Примечание: Инструкции в настоящей документации основываются на испытаниях, проведенных изготовителем, и предоставляются с наилучшими намерениями. Вследствие многообразия материалов и базовых поверхностей, а также различных вариантов нанесения, которые невозможно проконтролировать, изготовитель не несет ответственности за полученные результаты. Рекомендуется протестировать совместимость продукта на месте применения. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в продукцию без предварительного уведомления.

Произведено в РФ по технической документации "KRAFTOOL I/E GMBH",
Германия, Бёблинген, Отто-Лилиенталь 25 компанией ЗАО "ЗУБР ОВК"
Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, А/Я 36. Уполномоченная
организация по вопросам качества на территории РФ ООО "КРАФТУЛ"
123247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.