STAYER 280 мл, бежевый, Универсальный монтажный клей, PROFESSIONAL

41321



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2025.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.
Жидкие гвозди универсальные

Жидкие гвозди УНИВЕРСАЛЬНЫЕ предназначены для наклеивания изделий из пенополистирола, стеновых панелей, пробки, дерева, кафельной плитки, ДСП, МДФ, металла, гипса, кирпича, гипсокартона, цемента, декоративного камня.
Цвет: Бежевый
Срок годности: 18 месяцев с даты изготовления, указанной на картридже

Особые преимущества/свойства:	
- подходят для большинства известных материалов	- сила схватывания – 90 кг/м2
- клеевой шов имеет высокую эластичность	- экологически чистый
- для наружных и внутренних работ	- универсальное применение направленного действия
- водо- и морозостойкий	- возможна окраска водно-дисперсионной краской
- высокая прочность приклеивания	- обработка наждачной бумагой после высыхания для белого цвета
Указания по применению	
- приклеивать к сухим и обезжиренным выровненным пористым поверхностям, предварительно очищенным от пыли и загрязнений	- при приклеивании декоративных тяжелых панелей использовать фиксирующие приспособления на время схватывания- до 4 часов и более
- клей наносится либо сплошной полосой, либо точечно	- при наклеивании потолочной плитки, панелей и др.следует выполнять инструкции производителей вышеуказанных декоративных элементов
- время открытого позиционированния до 1-2 мин.	- по окончании работ излишки клея удалить ацетоном, денатуратом или уайт- спиритом
- склеиваемые поверхности прижать друг к другу	- полное схватывание клеящего вещества при температуре 20°С достигатся через 48 час.
- продолжительность высыхания 20-30 минут	
Техническая информация	
- температура применения от -10 до +30°С	- не разбавлять водой
- время первоначального схватывания 15 мин.	- допустимо замораживание без потери клеящих свойств до -40°С
Меры предосторожности	
- держать в недоступном для детей месте	- руки по окончании работ вымыть водой с мылом
- при работе использовать перчатки	- загрязненные клеем инструменты промыть растворителями: ацетоном, 646, 647
- не допускать попадания в глаза	- потребление внутрь грозит смертью или увечьем
- при попадании на слизистые оболочки промыть водой и обратиться к врачу	- при проведении работ и после их окончания рабочее помещение проветрить
Фасовка/Расход	
Тара:	Картридж (310мл)
Фасовка, мл:	280
Расход, погон.м**:	40-60
** При нанесении сплошным слоем при диаметре среза носика 3 мм	
Хранение: осуществлять в сухих, крытых и проветриваемых помещениях в плотно закрытой таре при температуре от -30 до +40°С и влажности не более 75%.	

ТУ 2385-005-74593659-2010

Произведено в РФ по технической документации "KRAFTOOL I/E GMBH", Германия, Бёблинген, Отто-Лилиенталь 25 компанией ЗАО "ЗУБР ОВК" Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, А/Я 36. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ ООО "КРАФТУЛ" 123247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.